

Materiál

Objemově stálá, samolepící butylkaučuková těsnící páska neobsahující rozpouštědla.

Provedení

Role 25 metrů

Rozměry

Šířka x tlouška (mm)	Rollé v kartonu	Metrů v kartonu
10 x 1.5	22	550
15 x 1.5	18	450
20 x 1.5	14	350

Technické informace

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Třída hořlavosti	4102	B2, normálně zápalná
Aplikační teplota		+ 5°C až + 30°C
Teplotní odolnost	52455/T4	- 40 °C až + 130 °C, krátkodobě až + 180 °C
Skladování		naležato v suchém prostředí
Skladovací doba		12 měsíců
Skladovací teplota		+ 10°C až +25°C

Zlepšení přilnavosti

- Po použití primeru (ME901 nebo ME902) při běžné teplotě je nutno nechat zavadnout podklad 10 až 40 minut.

Zpracování

- Podkladní plochy musí být suché, únosné, bez prachu a volných částic. Savé povrchy je doporučeno impregnovat primerem. Na jedné straně pásky se odstraní ochranná vrstva, páska se položí na podkladní plochu a přitlačí. Poté se odstraní krycí vrstva na druhé straně pásky. Společný tlak obou lepených ploch na pásku způsobí bezchybné utěsnění a málo nerovností.



ME403



Použití

Oboustranně lepicí a těsnící páska na bázi butylkaučuku s elastoplastickými vlastnostmi vhodná pro vytvoření parotěsné připojovací spáry mezi fólií a okenní nebo fasádní konstrukcí, lepení fólií na kovy, dřevo, plasty, beton a kámen, další oblasti využití: výroba karavanů, chladicí a klimatizační technika, výroba přístrojů, automobilový průmysl.

Hlavní přednosti

- dobrá přilnavost na mnoho podkladů
- excelentní odolnost vůči stárnutí
- kompatibilita s mnoha běžně prodávanými fóliím

Technický servis

Na vyžádání je k dispozici neustálá technická podpora.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho

produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
13000 Praha 3
Česká republika
T: +420 296 565 381
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.cz